NOVO-LACK ESMALTE BRILLANTE CON POLIURETANO ECO 2010 UNE

DESCRIPCIÓN:

Esmalte uretanado brillante de primera calidad para la protección y decoración en exteriores e interiores. Gran dureza. Excelente cubrición y brochabilidad. Exento de pigmentos tóxicos.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Buena rapidez de secado.
- Máxima cubrición y nivelación.
- Alto brillo y dureza.
- Flexible
- Máxima resistencia en exteriores e interiores.
- Alta estabilidad al amarillamiento.
- Acabado impecable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza
Alquídico-uretanada
Acabado
Brillante (brillo>90% en ángulo de 60º)
Color
Carta de colores.
Densidad
0.95 a 1.25 Kg./litro, según color

Materia no volátil
70-78 % en peso
Volumen de sólido
68-70 %
Rendimiento
15 – 20 m2/litro y mano, según estado de superficie.
Secado (30 micras a 20º C)
5 – 7 horas
Repintado mínimo
24 horas
Diluyente
Aguarras Ecológico
Nivel COV : < 300g/l (al uso)

PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 4, 0.750 y 0,375 lt.

APLICACIONES

Es adecuado para pintar todo tipo de superficies férreas y de madera.
Apto para la protección y mantenimiento de maquinarias e instalaciones industriales.
Especialmente recomendado para la protección de superficies de hierro situadas a la intemperie, por su extraordinaria resistencia en exteriores.

ALMACENAMIENTO.

Mantener los envases de origen bien cerrados, en sitios frescos, secos y alejados de fuentes de ignición.
Duración del producto: Sin abrir 12 meses desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con el departamento técnico.

NOVO-LACK ESMALTE BRILLANTE CON POLIURETANO ECO 2010 UNE

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- **Superficies nuevas:**

Hierro y acero: desoxidar mediante cepillado o bien lijado y proteger previamente con imprimación sintética EUROPRIMER ó minio de plomo electrolítico EUROTEX.
Galvanizados, aluminio y otros metales: desengrasar y dar una mano fina de IMPRIMACIÓN MULTIUSOS.
Madera: Unificar su absorción con una mano de SELLADORA SINTÉTICA de EUROTEX. Lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. **Yeso y masillas:** sellar porosidad con 1-2 manos de EUROFILM de EUROTEX.

- **Repintado**

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva.
Otras superficies consultar con el servicio técnico de Eurotex. Teléfono: 955 741 592

MODO DE EMPLEO

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 30-35 micras secas, un exceso de capa puede originar problemas en el secado y dificultar los repintados así como arrugamientos y/o craquelado de la capa.
Para aplicar a pistola aerográfica diluir con 5 % de Aguarras Ecológico.

Aconsejamos dos manos de acabado para obtener las mejores prestaciones del producto.

Limpiar los útiles empleados con Aguarras Ecológico.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas que contienen las frases de riesgo y de seguridad conforme a la ley de Preparados Peligrosos vigente, cuyas indicaciones deben ser observadas. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolvente y de la neblina de pintura, así como el contacto la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicado según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.

Industrias Químicas Eurotex S.L. Telf. 955741592 (16 líneas) Telf. Pedidos: 902404440 Fax: 955741608 P.I. Santa Isabel s/n El Viso del Alcor. Sevilla. España. www.eurotex.es